



ООО «ГРАНИТ»

г. Лахденпохья, Республика Карелия.



ПАСПОРТ

Щебёночно-песочной смеси С-5

«25» марта 2016 г.

Наименование и адрес потребителя: _____

Номер партии: _____

Количество щебня: _____

КАЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Наименование месторождения: «Яккима-2»
2. Размер фракции: 0-40 мм.
3. Содержание пылевидных и глинистых частиц: 0,57 %
4. Марка по дробимости: 1200
5. Насыпная плотность щебня: 1,56
6. Морозостойкость: F300
7. Содержание зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы: 19,7 %
8. Зерновой состав:

Диаметр контрольных сит, мм	Требование ГОСТ 25607-2009 (С-4)	Частный остаток, %	Полный остаток, %	Прошло через сито, %
120	-	0,00	0,00	100,00
80	-	0,00	0,00	100,00
40	0,10	2,97	2,97	97,03
20	25-60	37,03	40,00	60,00
10	45-80	20,34	60,34	39,66
5	57-85	8,02	68,36	31,64
2,5	67-88	7,33	75,69	24,31
0,63	80,95	8,89	84,57	15,43
0,16	90-97	11,23	95,81	4,19
0,05	95-100	3,38	99,19	0,81
<0,05	-	0,81	100,00	0,00

1. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов щебня 220 Бк/кг
2. Марка по истираемости И1
3. Наименование месторождения: «Яккима-2»

Закключение: Щебень фракции 0-40 соответствует требованиям ГОСТ 25607-2009

Начальник цеха _____



Белый Р.А. _____